

2.708.080X

Antiruggine Monocomponente Selemix

2.708.0800 Grigio

2.708.0801 Rosso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.708.08xx Selemix è un'antiruggine sintetica rapida con buona adesione su lamiera nuda. Particolarmente indicata per macchine agricole ed edilizia, carpenteria e manufatti in materiale ferroso.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Lamiera Nuda



Carteggiatura
P80-120 -240(Secco)




Sgrassare accuratamente prima di verniciare

APPLICAZIONE

	AIRLESS/AIRMIX		CONVENZIONALE	
<i>Rapporto d'impiego (in peso)</i>	Fondo Tinteggiato	1000	Fondo Tinteggiato 1-610*	1000 0-5%
			*1-215 o 1-205	0-5%
<i>Vita utile 20°C</i>	illimitata		illimitata	
<i>Viscosità:</i>	35-40 secondi Din 4 a 20°C		20-25 secondi Din 4 a 20°C	
<i>Ugello:</i>	9 – 11		1.4-1.7 mm	
<i>Pressione:</i>	120-140 bar		3-4 bar	
<i>Numero di mani:</i>	2		2	
<i>Appassimento tra le mani:</i>	5-7 minuti 20°C		5-7 minuti 20°C	



APPLICAZIONE




Tempi di essiccazione a 20°C:

Fuori polvere:

10-15 minuti

Maneggiabile dopo:

30-60 minuti



Totalmente Essiccato:

1 giorno

Spessore totalmente essiccato:

50-60 microns

Rivernicatura/ritocco:

Min. 1ora 20°C
entro 1 mese senza carteggiatura

Riverniciabile con:

Qualsiasi smalto 1K e 2K Selemix
(tranne epossidici)

DATI TECNICI

Resa teorica

5.2/6.0 m²/l pronta all'uso con uno
spessore di 50µm

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53