

SCHEDA TECNICA

2.773.0690

SMALTONITRO INDUSTRIALE 1K ALLUMINIO

DESCRIZIONE PRODOTTO

2.773.0690 è uno smalto nitro sintetico 1K modificato con resine alchidiche e acriliche. Ha un'essiccazione molto rapida e garantisce una buona durezza della superficie.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Lamiera nuda priva di calamina
Antiruggini nitro o sintetiche
(2.708.08xx / 7-810 / 7-820)
Fondi poliuretanic (2.705.05xx)

Sgrassare accuratamente il supporto
Vedi le relative schede tecniche

Pulire accuratamente il supporto prima di verniciare.


Si consiglia l'uso dello smalto direttamente su lamiera per manufatti che devono essere esposti all'esterno.

APPLICAZIONE

CONVENZIONALE

Rapporto di impiego (in volume):

2.773.0690 : 1
1-215/1-205 0,8 - 0,9



Vita utile 20°C:

illimitata

Viscosità:

19-22 sec. Din4 a 20°C




Ugello:

1.4 - 1.6 mm

Pressione:

3 - 4 bar




Numero di mani:

2

Appassimento tra le mani

5 minuti a 20°C

Tempi di essiccazione a 20°C



Fuori polvere:

5-10 minuti

Secco al tatto:

20-40 minuti

Completa Essiccazione:

6-8 ore

Spessore consigliato:

15-25 microns

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,9 m² /l pronto uso con 20µm di spessore.

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l' idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53