

BRAVA

Energy

I ANTIVEGETATIVA ESENTE RAME PER SCAFI VELOCI

Antivegetativa a matrice dura, ad elevate prestazioni, per imbarcazioni a vela ed a motore, anche con velocità molto elevate (50 nodi). È esente rame e può essere applicata anche su scafi in alluminio e su parti metalliche (eliche, assi, piedi e flaps).

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato.

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB COPPER-FREE ANTIFOULING

Copper-free antifouling, hard matrix, for boats with speed up to 50 knots.

It is also suitable for aluminium boats and metal parts (propellers, stern drives and flaps).

Two-three coats should always be applied at a minimum interval of 6 hours, no limit for air exposure. It can be applied on any existing antifouling and on appropriate primers and barrier coats.

F ANTIFOULING SANS CUIVRE

Antifouling, a matrice dure, avec des résultats excellents sur tout type des bateaux, a moteur, meme gran vitesse, et à voile, et assure l'absence de salissure et de limon même à la flottaison. ENERGY ne contenant pas de pigments de cuivre activ, peut être également appliqué sur l'aluminium.

Appliquer a pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling où sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10 MQ/LT

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

essiccazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

varo / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2-3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 26° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,62

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet : pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs:



CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

