

# BRAVA

## Epofibra

### I RESINA EPOSSIDICA PER LEGNO

Resina epossidica priva di solventi, con un grado di fluidità tale da penetrare in profondità nelle fibre del legno. Epofibra si usa per riconsolidare legni deteriorati o per impermeabilizzare e proteggere il legno nuovo sia nelle imbarcazioni che su serramenti o infissi nell'abitazione. Epofibra può essere addizionata con MICROSFERE per ottenere uno stucco extraleggero o colla. Per finiture a vista ricoprire con vernice poliuretanica per proteggere dai raggi U.V..

Si applica in 3-4 mani, non diluita, a pennello o a rullo a pelo corto su legno asciutto e pulito. Mescolare bene la base e l'induritore nel rapporto indicato, aggiungere gli eventuali additivi (microsfere, segatura, ecc.) ed applicare nel tempo indicato dal Pot life.

### GB SOLVENT FREE EPOXY COMPOUND

EPOFIBRA is a solvent-free epoxy-resin, with a fluidity such as to penetrate deeply into wood fibre.

Resina epossidica liquida is used in order to reconsolidate damaged woods or to waterproof and to protect new wood both above and below waterline.

Moreover Resina epossidica liquida can be mixed with additives to obtain structural filler, extralight filler or adhesives

Apply it not diluted in 3-4 coatings with a brush or a short bristles roll, on dry and cleaned wood. Mix well the base and hardener in the indicated proportion, in small doses, add eventual additives, and apply resin within the time indicated by Pot life.

### F EPOXY RÉSINE SANS SOLVANTS

EPOFIBRA est une résine epossidique sans solvants, avec un degré de fluidité qui permet la pénétration dans la profondeur des fibres du bois. La Resina epossidica liquida est employée pour reconsolider le bois détérioré ou pour imperméabiliser et protéger le bois nouveau aussi bien au-dessus que au-dessous de la ligne de flottaison.

Egalement la résine peut être additionnée aux additifs pour obtenir des stucs structuraux, des stucs extralégers ou des adhésifs. On l'applique en très ou quatre couches, non-diluée, avec une brosse de peinture ou avec un rouleau à poil court sur le bois séché et propre.

Étaler bien la base et le durcisseur en la proportion indiquée, par petites doses, ajouter les additifs éventuels, et appliquer dans le temps indiqué par la Pot life..

diluyente / thinner / diluent: non diluire

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6/9/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 2 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: min 10 h - max 36 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 3 - 4

durata della miscela / pot life / durée de mélange: 35 min (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de mélange: A/B = 2/1 vol. - 2,2/1 peso

temperatura di impiego / temperature / température: min. 15°C. - max. 35°C.

solidi in volume / solids content / residu sec: 100%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 30° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,1

colore / color / couleur: 



Latta da 750 ml.



Latta da 4 Lt.